

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 63-267793

(43)Date of publication of application : 04.11.1988

(51)Int.Cl.

C07F 11/00

C07F 15/02

C07F 15/06

G03G 9/08

(21)Application number : 62-102048

(71)Applicant : HODOGAYA CHEM CO LTD

(22)Date of filing : 27.04.1987

(72)Inventor : NIMURA ISAO
YAMAGA HIROYOSHI
AKUSAWA NOBORU
SUZUKA SUSUMU

(54) METAL COMPLEX SALT AND TONER FOR ELECTROPHOTOGRAPHY


(57)Abstract:

NEW MATERIAL: A compound of formula I [R1, R2 are H, 1W18C alkyl, alkenyl, sulfonamide, alkylaminosulfone, sulfonic acid; n1, n2 are 1W4; Z1, Z2 are H, COOH, -COO3 (R3 is phenyl, 1W18C alkyl, aryl, 1W22C cyclic alkyl), -CONHR4 (R4 is phenyl 1W18C alkyl, aryl, 3W12C cyclic alkyl); X1, X2, Y1, Y2 is in the ortho-position to the azo group and represent, -O-, -COO-, -NH; M is Cr, Co, Fe; A+ is divalent to hexavalent inorganic cation, organic cation; m is 2W6].

EXAMPLE: The compound of formula II.

USE: Toner for electrophotography.

PREPARATION: A diazo component of formula III or IV is diazotized and the diazo compound is coupled with a coupling component of formula V or VI to prepare a monoazo compound. The monoazo compound is treated with Cr, Co or Fe compound and subjected to ion-exchange treatment with a polyvalent metal salt corresponding to Am+.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-267793

⑤ Int. Cl.⁴

C 07 F 11/00

15/02

15/06

G 03 G 9/08

識別記号

3 4 4

庁内整理番号

A-6917-4H

6917-4H

6917-4H

7265-2H

③ 公開 昭和63年(1988)11月4日

審査請求 未請求 発明の数 2 (全15頁)

④ 発明の名称 金属錯塩化合物および電子写真用トナー

② 特 願 昭62-102048

② 出 願 昭62(1987)4月27日

⑦ 発 明 者 新 村 勲 東京都北区神谷町3丁目7番6号 保土谷化学工業株式会社中央研究所東京分室内

⑦ 発 明 者 山 鹿 博 義 東京都北区神谷町3丁目7番6号 保土谷化学工業株式会社中央研究所東京分室内

⑦ 発 明 者 阿 久 沢 昇 東京都北区神谷町3丁目7番6号 保土谷化学工業株式会社中央研究所東京分室内

⑦ 発 明 者 鈴 鹿 進 東京都北区神谷町3丁目7番6号 保土谷化学工業株式会社中央研究所東京分室内

⑦ 出 願 人 保土谷化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目4番2号


明 細 書

1. 発明の名称

金属錯塩化合物および電子写真用トナー


2. 特許請求の範囲

1. 下記一般式



[式中、 R_1 および R_2 は水素原子、 $C_1\sim 18$ のアルキル(置換アルキルを含む)、アルケニル、スルホンアミド、アルキルアミノスルホン、スルホン酸、カルボキシエステル、 $C_1\sim 18$ のアルコキシ、アセチルアミノ、ベンゾイルアミノ、ニトロ基またはヘロゲン原子を置き、 R_1 と R_2 は同じであつても異

なつていてもよく、 n_1 および n_2 は1~4の整数を置き、 Z_1 および Z_2 はH、 $-\text{COOH}$ 、 $-\text{COOR}_3$ (R_3 はフェニル(置換フェニルを含む)、 $C_1\sim 18$ のアルキル(置換アルキルを含む)、アリル、 $C_3\sim 18$ の環状アルキル(置換環状アルキルを含む)基)、 $-\text{CONHR}_4$ (R_4 はフェニル(置換フェニルを含む)、 $C_1\sim 18$ のアルキル(置換アルキルを含む)、アリル、 $C_3\sim 18$ の環状アルキル(置換環状アルキルを含む)基)、 $-\text{NHCOR}_5$ (R_5 は $C_1\sim 18$ のアルキル(置換アルキルを含む)、アリル、 $C_3\sim 18$ の環状アルキル(置換環状アルキルを含む)基)を置き、 Z_1 と Z_2 は同じであつても異なつてもよい。 X_1 、 X_2 および Y_1 、 Y_2 はアゾ基に対しオルソ位に存在し、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-\text{N}-$ (R_6 は $C_1\sim 18$ のアルキル基)を置き、 X_1 と X_2 および Y_1 と Y_2 は同じであつても異なつてもよい。 M はクロム、コバルト、鉄原子を置き、 A^{\oplus} は2~6個の無機陽イオン、有機陽イオンを置き、 m は2~6の整数を置き)で表わされる金属錯塩化合物。



(従来 の 技 術)

(R_4 はフェニル(置換フェニルを含む)、 C_{1-10} のアルキル(置換アルキルを含む)、アリル、 C_9-C_{11} の環状アルキル(置換環状アルキルも含む)系)、 $-NHCOR_5$ (R_5 は C_{1-11} のアルキル(置換アルキルを含む)、アリル、 C_9-C_{11} の環状アルキル(置換環状アルキルも含む)系)を表わし、 Z_1 と Z_2 は同じであつても異なつてもよい。

X_1 、 X_2 および Y_1 、 Y_2 はアゾ基に対しオルソ位に存在し、 $-O-$ 、 $-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-O-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-\overset{\text{R}_3}{\underset{\text{R}_3}{\text{N}}}-$ (R_3 は C_{1-6} のアルキル基)を置き、 X_1 と X_2 および Y_1 と Y_2 は同じであっても異なってもよい。 M はクロム、コバルト、鉄原子を置き、 A^{\oplus} は2~6価の無機陽イオン、有機陽イオンを置き、 m は2~6の整数を置き、で表わされる金属錯塩化合物を含有することを特徴とする電子写真用トナー。

(産業上の利用分野)

本発明は、金属錯塩化合物および電子写真、静電記録などの静電潜像を現像するためのトナーに関する。

ーンが逆になつてオリジナルの陰面すなわちポジ
ーネが像が得られる。このように電子写真用の現
像粉としては正に帯電した現像粉と負に帯電した
現像粉の二種類がある。

本発明はこのうち白に帯電する現象粉に関するものである。

一般に現像粉は合成樹脂に染料、顔料などの着色剤を混合した微粒子粉末である。

現像粉を負に帯電するため、それに混合する染料は着色とともに荷電制御剤としての静電特性が重要な役割を果たしている。とくに着色剤として従来使用されている染料、顔料はほとんど正に帯電するものが多く、負に帯電するとしても荷電性が弱く、正反像が入りまじつたり、かぶりを生じたりして鮮明な画像が得られなかつた。

これらの点を改良する目的から従来の負荷電制
御剤としては、特公昭55-42752号公報、
特開昭57-167033号公報、特開昭61-
91667号公報、特公昭61-45229号公
報、特開昭57-141452号公報、特開昭

58-111049号公報、特開昭58-185653号公報、特開昭61-155463号公報、特開昭61-155464号公報などをあげることができるがこれらの化合物は、従来の低～中速タイプの電子写真式複写機用現像剤として効果は認められるものの、最近の高速タイプの複写機および電子写真式プリンター用の現像剤としては目的を達せず、連続複写あるいは印刷において、5万～10万枚程度が限界であつた。

(発明が解決しようとする問題点)

すなわち、これら長時間連続あるいは一度に多量に処理すべき高速複写や印刷用現像剤用の荷電剤としては連続20万枚以上の複写や印刷においては特に現像剤の荷電量、画像に変化をしないものが必要となる。

(問題点を解決するための手段)


本発明者らは、この点に鑑み、食の特性を有し、とくに使用樹脂との相容性がきわめて良好でかつ、電子複写システムにおいて、不可欠な摩擦作用が過剰にくり返えされた状態においても摩擦

カルガキシエステル、 C_{1-18} のアルコキシ、アセチルアミノ、ベンゾイルアミノ、ニトロ基またはハロゲン原子を被わし、 R_1 と R_2 は同じであつても異なつていてもよく、 n_1 および n_2 は1～4の整数を被わし、 Z_1 および Z_2 はH、 $-COOH$ 、 $-COOR_3$ (R_3 はフェニル(置換フェニルを含む)、 C_{1-18} のアルキル(置換アルキルを含む)、アリル、 C_{6-11} の環状アルキル(置換環状アルキルを含む)基)、 $-CONHR_4$ (R_4 はフェニル(置換フェニルを含む)、 C_{1-18} のアルキル(置換アルキルを含む)、アリル、 C_{6-11} の環状アルキル(置換環状アルキルを含む)基)を被わし、 Z_1 と Z_2 は同じであつても異なつてもよい。

X_1 、 X_2 および Y_1 、 Y_2 はアゾ基に対しオルソ位に存在し、 $-O-$ 、 $-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-\text{N}-$ (R_5 は C_{1-4} のアルキル基)を被わし、 X_1 と X_2 および Y_1 と Y_2 は同じであつても異なつてもよい。 M はクロム、

銩、物質(キャリアーや摩擦衝突部材)に対し、化学的あるいは電気的な変化を起さない化合物を見出し、またこれらの化合物の添加されたトナーは、20万枚以上の連続複写や印刷において、その静電特性はむしろ、それらの現像画像をまつたく、悪化させないことを見出し、本発明を完成した。

すなわち、本発明の第1の発明は、次式一般式



(式中、 R_1 および R_2 は水素原子、 C_{1-18} のアルキル(置換アルキルを含む)、アルケニル、スルホンアミド、アルキルアミノスルホン、スルホン酸、

コバルト、鉄原子を表わす。 A^{\oplus} は2～6価の無機陽イオン、有機陽イオンを表わし、 m は2～6の整数を表わす)で表わされる金属錯体化合物であり、第2の発明は、上記一般式(1)で表わされる金属錯体化合物を荷電制御剤および着色剤として含有する電子写真用現像粉である。

上記金属錯体化合物は静電的に負に帯電する性質を有し、したがって適当な現像用樹脂と所望の割合で混合して負に帯電する現像粉をきわめて容易にうるることができる。

また上記式(1)で示される化合物に類似するトナー用着色剤としての金属錯体化合物は次に詳述するように数多くあるが、本発明に係る化合物は公知化合物と比較して、対イオンとして2価以上の無機カチオンおよび有機カチオンを有するために、1分子の構造が増大し、主成分のバンダーである各種樹脂に対して分散性が容易となり、均一に添加させることができ、しかも一塵分散されたものは、樹脂類との強固な結びつきに起因し、現像粉製造上の粉砕や分級等の物理的損傷などにかい

ても遊離現像が起らず、荷電係分布の極めて均一な現像粉となつた。

このことは現像粉の荷電特性に対し重要な点である。更に発明者らは、すでに類似化合物として金属錯塩化合物を含有する電子写真用トナーに關する発明を特開昭57-141452、特開昭58-111049、特開昭61-101558号公報において出願しているが、これらの発明に比較して本発明の場合は、金属錯塩化合物の構造の違いにより、近年現像剤として最も重視されているロングラン性に特徴がある。すなわち、従来の現像粉を使用した現像剤の場合、たとえば二成分系現像剤において、現像粉はキャリアー物質とをかきまぜ工程によつて摩擦帯電を起させ、必要とする一定の帯電量を得、帯電した現像粉は感光体に静電付着し、更に紙に転写後、定着して画像として消費され、消費分にほぼ相当した現像粉は、追加供給されるシステムが一般的である。一方、キャリアー成分はサイクルされて常に現像粉の摩擦帯電剤として使用されている。摩擦帯電は

主に現像粉とキャリアー表面によつて発生し、この場合、特にキャリアー表面の物理的あるいは化学的变化が起ると、摩擦帯電現象に変化し、一般的に帯電量不足が起り、そのことから複写画像の不鮮明性やカブリ等が発生してしまふ。その場合は、キャリアーあるいは現像剤金属を新しいものに交換しなければならず、従来の公知の化合物の含有する現像剤ではいずれの場合も10万枚が限度であつた。発明者らは、この原因が、キャリアー表面に従来の公知となつてゐる塩荷制御剤などの添加剤やバインダー樹脂などがキャリアー表面への付着や汚染に起因するものと考え、鋭々検討した結果、本発明の化合物を添加された現像粉は、各種キャリアーに付着や汚染などほとんど起さず、その結果、連続複写や印刷20万枚まで帯電量の变化もなく、画像もまったく変化なく、鮮明でカブリのない、階調性に富む複写や印刷物を得ることができた。なお、一成分系現像剤においても、現像剤ボツタスや摩擦部材への付着や汚染が起らず、二成分系現像剤の場合と同様に良好な画像を

20万枚まで得ることができた。



さらに詳細に説明すると、本発明の第一の発明の金属錯塩化合物は、下記一般式



(式中、 R_1 、 R_2 、 X_1 、 X_2 および n_1 、 n_2 は前に定義した通りである。)で表わされるジアゾ成分を常法によりジアゾ化し、このジアゾ化合物を、下記一般式



(式中、 Y_1 、 Y_2 、 Z_1 、 Z_2 は前に定義した通りである。)で表わされるカップリング成分と常法に従いカップリングすることにより、下記一般式



(式中、 R_1 、 R_2 、 n_1 、 n_2 および X_1 、 X_2 、 Y_1 、 Y_2 、 Z_1 、 Z_2 は前に定義した通りである。)で表わされるモノアゾ化合物を合成し、次にこのモノアゾ化合物を水あるいは有機溶媒中、常法によりクロム、コバルトあるいは鉄金属塩付与剤で処理し、さらに A^{m+} に相当する多価金属塩あるいは多価アルキルアンモニウム塩で対イオン交換処理することにより、目的物を高収率で得ることができる。






本発明で用いる上記一般式(2)および(3)で表わされるジアソ成分としては、例えば4-クロロ-2-アミノフェノール、5,5-ジクロロ-2-アミノフェノール、3,4,6-トリクロロ-2-アミノフェノール、6-クロロ-4-ニトロ-2-アミノフェノール、4,6-ジニトロ-2-アミノフェノール、6-ブロム-4-ニトロ-2-アミノフェノール、4-ニトロフェノール、5-ニトロ-2-アミノフェノール、4-フッ化-2-アミノフェノール、4-スルホン-5-ニトロ-2-アミノフェノール、4-スルホンアミド-2-アミノフェノール、4-メチル-2-アミノフェノール、4,6-ジメチル-2-アミノフェノール、5-メチル-4-ニトロ-2-アミノフェノール、4-オクタール-2-アミノフェノール、4-アセチルアミノ-2-アミノフェノール、2-アミノフェノール、2-アミノチオフェノール、アンスラニル酸、4-クロロ-2-アミノ安息香酸、5-クロロ-2-アミノ安息香酸などをあげることができる。


フトアニリド、3-ヒドロキシ-2-N-2',6'-ジイソプロピルフェニルカルバモイル-ナフタリン、3-ヒドロキシ-N-4'-オクタールフェニル-ナフタリン、3-ヒドロキシ-2-N-プロピルカルバモイル-ナフタリン、3-ヒドロキシ-2-N-オクタールカルバモイル-ナフタリン、3-ヒドロキシ-2-N-ドデシルカルバモイル-ナフタリン、3-ヒドロキシ-2-N-オクタデシルカルバモイル-ナフタリン、3-ヒドロキシ-2-N-オクトキシプロピルカルバモイル-ナフタリン、3-ヒドロキシ-2-N-シクロプロピルカルバモイル-ナフタリン、3-ヒドロキシ-2-N-シクロヘキシルカルバモイル-ナフタリン、3-ヒドロキシ-2-N-シクロドデシルカルバモイル-ナフタリン、2-ヒドロキシ-3-オクタールアミドなどをあげることができる。

また、 A^{n+} で表わされる無機カチオンとしては例えば、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Br^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Co^{3+} 、 Ti^{3+} 、 Fe^{3+} 、 Mn^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Sr^{2+} 、 Si^{2+} 、 Al^{3+} 、 Cr^{3+} 、 Pb^{2+} 、 Co^{2+} 、 Bi^{3+} 、 Te^{4+} 、 Tl^{4+} 、

上記一般式(4)、(5)で表わされるカップリング成分としては、例えば、2-ナフトール、2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸、2-ナフトエ酸、2-ヒドロキシ-3-メチルエステル、2-ヒドロキシ-3-(n)-ブチルエステル、2-ヒドロキシ-3-オクタールエステル、2-ヒドロキシ-3-オクタデシルエステル、2-アミノナフトール、2-モノメチルアミノナフトール、2-チオナフトール、3-ヒドロキシ-2-ナフトアニリド、3-ヒドロキシ-4'-クロロ-2-ナフトアニリド、3-ヒドロキシ-2-ナフト-p-アキシジクト、3-ヒドロキシ-2-ナフト-o-アキシジクト、3-ヒドロキシ-o-フェネチジクト、3-ヒドロキシ-2',5'-ジメトキシ-2-ナフトアニリド、3-ヒドロキシ-2-ナフト-o-トリメチジクト、3-ヒドロキシ-2-ナフト-2',4'-キシリジクト、3-ヒドロキシ-3'-ニトロ-2-ナフトアニリド、3-ヒドロキシ-2'-メチル-4'-クロロ-2-ナフトアニリド、3-ヒドロキシ-2',4'-ジメトキシ-5'-クロロ-2-ナ

Zr^{4+} 、 Oc^{4+} 、 W^{5+} 、 Mo^{6+} 、 W^{6+} 、 Mo^{5+} などをあげることができ、有機カチオンとしては例えば、





などをあげることができる。


本発明のトナーは前記金属錯塩化合物の他に、結着物質と着色物質を含有するが、本発明のトナーに好適に使用できる結着物質としては、ポリステレン、ポリビニルトルエンなどのステレン及びその置換体の単量体、ステレン-僕換ステレン共重合体、ステレン-アクリル酸エステル系の共重合体、ステレン-メタアクリル酸エステル系の共重合体、ステレン-アクリロニトリル共重合体、ポリ塩化ビニル系、ポリエチレン、シリコン樹脂、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、

(実施例)

以下実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれによりなんら限定されるものではない。説明中、部とは重量部である。

実施例 1

4,6-ジニトロ-2-アミノフェノール 19.9 部を 10 部の濃塩酸および水 400 部と共にかきまぜた後、水冷却し 0~5℃とし、亜硝酸ナトリウム 6.9 部を加え、同温で 2 時間かきまぜて、ジアゾ化した。このジアゾ化合物を 0~5℃で水 500 部、10 部の水酸化ナトリウムおよび 2.63 部の 3-ヒドロキシ-2-ナフトアニリドの混合液に注入し、カップリング反応を行つた後、次の構造式を有するモノアゾ化合物を単離した。




このモノアゾ化合物のペーストを 200 部のエチレングリコールに溶解し、5 部の水酸化ナトリ

エポキシ樹脂、変性ロジン、フェノール樹脂などの単独あるいは混合して用いることができる。

着色物質としては、たとえば C.I.ピグメントイエロー 12、C.I.ソルベントイエロー 16、C.I.ダイスパーズイエロー 33、C.I.ピグメントレッド 122、C.I.ソルベントレッド 19、C.I.ピグメントブルー 15、C.I.ピグメントブラック 1、C.I.ソルベントブラック 3、C.I.ソルベントブラック 22 およびカーボンブラックなどを用いることができる。また従来の公知の電荷制御剤の作用を有する有色染料と併用する事によつて、公知の電荷制御剤の長期安定性に欠ける欠点を大幅に改良できることも本発明の特徴の一つである。

更に、本発明のトナーで好適に使用できるキャリアーとしては、鉄粉末キャリアー、フェライト系非コーティングキャリアー、シリコン系フェライトキャリアー、アクリル変性シリコン系フェライトキャリアー、フッ素変性シリコン系フェライトキャリアーなどのコーティングキャリアーなどをあげることができる。

ウムおよび 17.4 部のクロムサルチル酸ナトリウムを加え、110~120℃で 2 時間かきまぜたクロム化を行つた。次に硫酸亜鉛 1.62 部を加え、50~60℃で 1 時間かきまぜて対イオン交換処理を行ない生成物を分別し、50~60℃で減圧乾燥して下記式で示される黒色粉末のクロム錯塩化合物 51 部を得た。



このクロム錯塩化合物をジメチルホルムアミドに溶解させると黒色（最大吸収波長 578 nm）を呈した。

融点： 500℃以上

元素分析：

	C	H	N	Cr	Zn
分析値(%)	53.95	2.60	13.67	5.07	5.19
理論値(%)	53.76	2.53	13.64	5.06	5.18

トナーの製造：

ステレン-アクリル系共重合系樹脂（ハイマーTB-1000（三洋化成工業製品）200部にカーボンブラック（リーガル400R（キャボット社製品））15部と前記配合した金属錯塩化合物2部を加え、よく混合し、加熱二軸ニーダーで溶融混練し、冷却後ジェットミル粉砕し、平均粒径5～15 μ mに分級し、得られた粉体をコロイダルシリカR-972（日本アエロジル社製品）で表面処理し、現像粉(A)を得た。一方、比較対照として上記金属錯塩化合物において、対イオン交換する前の錯塩化合物を用いて同様の処理して現像粉(B)を得た。この現像粉(A)および(B)について、100～150メッシュの鉄粉キャリアーと5：100（T/C比）の重量比で混合して各々現像剤として、連続複写試験（ランニングテスト）

を実施し、画像性および現像粉のトナー帯電特性を測定した。



ランニングテストによる画像性および帯電特性結果：



	画 像 性		帯 電 性 (μ C/V)	
	初 期 (1～5万枚目)	通 続 (20万枚目)	初 期 (1～5万枚目)	通 続 (20万枚目)
現像粉(A)	黒色鮮明	初期と同じ	232	231
現像粉(B) (比較例)	黒色鮮明	不鮮明 かぶり	233	85



上記の結果から、本発明の金属錯塩化合物を使用したものが従来の公知の錯塩化合物の場合にくらべ、連続複写試験において極めて画像性、帯電特性にすぐれていることがわかった。



実施例2～15



実施例1に準じ、金属錯塩化合物を合成し、次表に示す現像剤組成で、実施例1と同様の操作によりトナーを得、これらのトナーの画像性および帯電特性についても調べた。これらの結果もあわ



実施例	金属錯塩化合物	現像剤の組成	画 像 性		帯電特性 (μ C/V)	
			初 期 (1～5万枚目)	通 続 (20万枚目)	安定性	
					初 期 (1～5万枚目)	通 続 (20万枚目)
2.		(ステレン-n-ブタジアクリレート : 1.8部 カーボンブラック : 1.5部 左記金属錯塩化合物 : 0.2部 コロイダルシリカ : 0.02部) フェリットキャリアー : 500部	黒色鮮明	初期と同じ	-195	-192
比較例		上記金属錯塩化合物のかわりに左記金属錯塩化合物 : 0.2部		不鮮明 かぶり	-195	-81



実施例	金属錯塩化合物	現像剤の組成	感 性 性		帯電特性 ($\mu\text{C}/\text{cm}^2$)	
			初 期 (1~5万枚目)	通 鏡 (20万枚目)	安 定 性	
					初 期 (1~5万枚目)	通 鏡 (20万枚目)
5		[エチレン-メチルメタクリレート : 20部 カーボンブラック : 1.7部 左記金属錯塩化合物 : 0.2部 コロイダルシリカ : 0.02部 鉄粉キャリアー : 500部]	黒色鮮明	初期と同じ	-21.3	-21.1
比較例		上記金属錯塩化合物のかわりに左記金属錯塩化合物 : 0.2部	.	不鮮明 かぶり	-20.4	-11.5



実施例	金属錯塩化合物	現像剤の組成	感 性 性		帯電特性 ($\mu\text{C}/\text{cm}^2$)	
			初 期 (1~5万枚目)	通 鏡 (20万枚目)	安 定 性	
					初 期 (1~5万枚目)	通 鏡 (20万枚目)
4		[ポリエチレン-酢酸ビニル共重合体 : 60部 左記金属錯塩化合物 : 1部 マグネタイト : 40部]	黒色鮮明	初期と同じ	-17.3	-17.4
比較例		上記金属錯塩化合物のかわりに左記金属錯塩化合物 : 1部	.	不鮮明 かぶり 地汚れ	-18.1	-5.4



実施例	金属錯塩化合物	現像剤の組成	画 像 性		帯電特性 (pc/V)	
			初 期	通 続	安 定 性	
			(1~5万枚目)	(20万枚目)	初 期 (1~5万枚目)	通 続 (20万枚目)
5	 Ti^{4+}	エポキシ樹脂 : 20 部 カーボンブラック : 2 部 左記金属錯塩化合物 : 0.2 部 シリコン樹脂コーティング フエライトキャリアー : 500 部	黒色鮮明	初期と同じ	-213	-211
比較例	 Na^{+}	上記金属錯塩化合物のかわりに 左記金属錯塩化合物 : 0.2 部	.	不鮮明 かぶり	-204	-87



実施例	金属錯塩化合物	現像剤の組成	画 像 性		帯電特性 (pc/V)	
			初 期	通 続	安 定 性	
			(1~5万枚目)	(20万枚目)	初 期 (1~5万枚目)	通 続 (20万枚目)
6	 Mg^{2+}	アクリル-スチレン共重合体 : 45 部 カーボンブラック : 3 部 左記金属錯塩化合物 : 0.5 部 アクリル変性シリコン樹脂 コーティングフエライトキャ リアー : 400 部	黒色鮮明	初期と同じ	-127	-126
比較例	 Na^{+}	上記金属錯塩化合物のかわりに 左記金属錯塩化合物 : 0.5 部	.	不鮮明 かぶり	-124	-69



実施例	金属錯塩化合物	現像剤の組成	画 像 性		帯電特性 ($\mu\text{C}/\text{V}$)	
			初 期 (1~5万枚目)	通 覧 (20万枚目)	安 定 性	
					初 期 (1~5万枚目)	通 覧 (20万枚目)
7	 $(\text{H}_3\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_3)^{2+}$	(ポリエステル樹脂 : 20 部) カーボンブラック : 1.8 部 左記金属錯塩化合物 : 0.2 部 フッ素含有シリコン樹脂コー ティングフエライトキャリア : 500 部	黒色鮮明	初期と同じ	-21.5	-21.5
比較例	 $(\text{H}_3\text{N}-\text{C}_6\text{H}_5)^+$	上記金属錯塩化合物のかわりに 左記金属錯塩化合物 : 0.2 部	,	不鮮明 かぶり	-21.5	-11.2

実施例	金属錯塩化合物	現像剤の組成	画 像 性		帯電特性 ($\mu\text{C}/\text{V}$)	
			初 期 (1~5万枚目)	通 覧 (20万枚目)	安 定 性	
					初 期 (1~5万枚目)	通 覧 (20万枚目)
8	 Fe^{2+}	(アクリル-スチレン共重合物 : 60 部) カーボンブラック : 4 部 左記金属錯塩化合物 : 0.5 部 フエライトキャリアー : 500 部	黒色鮮明	初期と同じ	-20.2	-20.1
比較例	 Na^+	上記金属錯塩化合物のかわりに 左記金属錯塩化合物 : 0.5 部	,	不鮮明 かぶり	-21.0	-0.5

実施例	金属錯塩化合物	現像剤の組成	画 像 性		帯電特性 ($\mu\text{C}/\text{cm}^2$)	
			初 期 (1~5万枚目)	通 続 (20万枚目)	安 定 性	
					初 期 (1~5万枚目)	通 続 (20万枚目)
11	 Fe^{3+}	(ポリエステル樹脂 200部) (カーボンブラック 15部) (左記金属錯塩化合物 2部) (マグネタイト 180部)	黒色鮮明	初期と同じ	-2.21	-2.23
比較例	 Na^+	上記金属錯塩化合物のかわりに左記金属錯塩化合物 : 2部	,	不鮮明 かぶり	-2.30	-2.5

実施例	金属錯塩化合物	現像剤の組成	画 像 性		帯電特性 ($\mu\text{C}/\text{cm}^2$)	
			初 期 (1~5万枚目)	通 続 (20万枚目)	安 定 性	
					初 期 (1~5万枚目)	通 続 (20万枚目)
12	 Zn^{2+}	(アクリル-ステレン共重合体 : 20部) (カーボンブラック : 1.5部) (左記金属錯塩化合物 : 0.2部) フエライトキャリアー : 500部	黒色鮮明	初期と同じ	-2.12	-2.11
比較例	 Na^+	上記金属錯塩化合物のかわりに左記金属錯塩化合物 : 0.2部	,	不鮮明 かぶり	-2.08	-1.5





実施例	金属錯塩化合物	現像剤の組成	画像性		感光特性 (μC/P)	
			初期	連続	安定性	
			(1~5万枚目)	(20万枚目)	初期 (1~5万枚目)	連続 (20万枚目)
13		(エポキシ樹脂 : 20部) カーボンブラック : 2部 左記金属錯塩化合物 : 0.2部 シリコーン樹脂 ローライニングキャリアー : 500部	黒色鮮明	初期と同じ	-22.4	-22.7
比較例		上記金属錯塩化合物のかわりに 左記金属錯塩化合物 : 0.2部	.	不鮮明 かぶり	-23.5	-24.


実施例	金属錯塩化合物	現像剤の組成	画像性		感光特性 (μC/P)	
			初期	連続	安定性	
			(1~5万枚目)	(20万枚目)	初期 (1~5万枚目)	連続 (20万枚目)
14		(アクリル-スチレン共重合体 : 200部) カーボンブラック : 1部 左記金属錯塩化合物 : 2部 マグネサイト : 150部	黒色鮮明	初期と同じ	-18.9	-19.1
比較例		上記金属錯塩化合物のかわりに 左記金属錯塩化合物 : 2部	.	不鮮明 かぶり 地得れ	-19.0	-19.5

実施例	金属錯塩化合物	現像剤の組成	画 像 性		帯電特性 (μC/cm ²)	
			初 期	連 続	安 定 性	
			(1~5万枚目)	(20万枚目)	初 期 (1~5万枚目)	連 続 (20万枚目)
15		アクリル-スチレン共重合体 : 20 部 カーボンブラック : 2 部 左記金属錯塩化合物 : 0.2 部 鉄粉キャリアー : 400 部	黒色透明	初期と同一	-20.5	-20.1
比較例		上記金属錯塩化合物のかわりに 左記金属錯塩化合物 : 0.2 部	.	不透明 かぶり	-21.0	-2.5

せ途中にまとめて示した。

実施例 1 の金属錯塩化合物のかわりに下記構造の化合物を使用することによつて、実施例 1 と同様に 100 万枚の連続現像においても画像性および帯電特性に変化なく鮮明で良好画像を得た。





保土谷化学工業株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.